

**PRESTANDEDEKLARATION FF M-SYSTEM FOLIE 1K-2K: Nr ETA-20/0443 2020/09/17**

Version: 1 – 2021/01. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges nedan.

**Produkttypens unika identifikationskod**

Tätskiktssystem av folietyp för våtrum provad och verifierad enligt ETAG 022 del 2 och enligt särkraven i BBV Bilaga B.

**Namn på system**

FF M-System Folie 1K  
FF M-System Folie 2K

**Avsedd användning-användningar**

Tätskiktssystem av folietyp för tätning av golv- och väggytor i våtrum innan montering av keramiska plattor eller natursten.

**Företagsuppgifter**

Centro Kakel & Klinker AB  
Girovägen 3  
175 62 Järfälla  
www.centro.se

**System för kontroll och bedömning av produktprestanda**

AVCP system 2+

**ETAG-EAD-ETA-Kontrollorgan-Kontrollavtal**

ETAG 022 del 2 senare ersatt av EAD 030436-00-0503  
ETA-20/0443 2020/09/17  
Kontrollorgan: MPA Braunschweig  
Kontrollavtal: MPA-210-19-0178

**Angiven prestanda**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Specifikation
Brandbeständighet	Euroklass E	EN 13501-1
Frigörande av farliga ämnen	Inget avges-inga SVHC ämnen	REACH-CLP
Ångennomgångsmotstånd	100-75% RF: sd 53,1m 93-50% RF: sd 96,4m	SS-EN ISO 12572
Vattentäthet: 150 kPa-7 dygn	Tätt	EN 1928: Metod B
Spricköverbryggande förmåga	1,5 mm	EN 1062
Vidhäftning-underlag av betong	>0,3 MPa	EN 14891
Vidhäftning-underlag av skivmaterial	>0,3 MPa	EN 14891
Täthet efter rörelse i underlag	2 mm	ETAG 022: Annex B
Täthet hos genomföringar	Tätt	ETAG 022: Annex A och Annex F
Formstabilitet	Längsgående: -0,5% Tvärgående: -1,3%	EN 1107
Åldring i värme: 70°C-4 veckor	<20% förändring brottstyrka-brottöjning	EN 1296-EN 12311
Vidhäftning efter vattenlagring	>0,3 MPa	EN 14891
Alkalibeständighet: 50°C-16 veckor	<20% förändring brottstyrka-brottöjning	EN 1847-EN 12311
Reparerbarhet	Ja	FF Kakel Delreparationsanvisning
Tjocklek tätkiktssfolie	0,50 mm	EN 1849
Applicerbarhet	Ja	FF M-System Monteringsanvisning

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2021-01-28