

FF M-2K är ett cementbaserat, snabbhärdande, dammreducerat och vattentätt lim för användning inomhus på golv och vägg. FF M-2K är enkel att applicera, har mycket god vidhäftning samt lämpar sig väl för användning med golvvärme. FF M-2K används till limning av FF M-FOIL, överlapp och tillbehör. FF M-2K är flexibel, spricköverbyggande och åldersbeständig. Limmet ingår i FF System. Produkten är plattsättningsbar efter 1 timme på absorberande underlag.

Underlag

FF M-2K används på underlag av betong, våtrumsskivor, gipsskivor, cementbaserad puts och gipsbaserad puts. Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt.

Max fuktighet i underlag 90% RF (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Träbaserade underlag ska vara torra (fuktkvot 8-12).

I våtrum ska fallet/lutningen vara utförd innan tätskikt monteras/appliceras. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskrav – se BKR's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

Före applicering av FF M-2K ska golvvärmen vridas ner så golvtemperaturen inte överstiger +18 °C.

Förarbete

Sugande underlag som t.ex. betong, puts, cementbaserat spackel och absorberande skivor primas med FF P-10 BASE Primer som blandas och appliceras enligt aktuell förpackningstext/produktdatablad.

Blandning

Blanda 3 kg FF M-2K Cement med 4,8 kg FF M-2K Dispersion med en för ändamålet lämplig visp under 3 minuter till en klumpfri homogen massa. Blandad produkt används inom 45 - 60 minuter.

Applicering

FF M-2K appliceras med roller i ett jämt lager. Applicera FF M-Folie i den våta massan, säkerställ god övervätning. Gnid fast folien med en bredspackel med plastblad, gnid från mitten och arbeta utåt. FF M-2K kan användas i alla överlapp samt till FF tillbehör. Följ alltid aktuell monteringsanvisning.

Torktid

Produkten är beläggningsbar efter ca 1 timma på absorberande underlag, efter ca 12 timmar på täta underlag. Brukstiden i hink är ca 45-60 min och öppentid ca 15 min. Torktiderna är beroende på temperatur i luft på underlag samt på material. Arbetstemperaturen får inte understiga +5 °C. Härdad produkt är temperaturbeständig -20 °C - +70 °C.

Rengöring

Alla redskap rengörs omedelbart med vatten. Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt.

Miljö och hälsa

FF M-2K innehåller cement. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. Vid ögonkontakt spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon. Produkten kan vara irriterande för huden.

Övrig information

Typ: 2- komponents vattentätt lim.

Brukstid i hink: Ca 45 - 60 minuter.

Öppentid: Ca 15 minuter.

Arb.temp: Min. +5 °C.

Temp.beständ: (härdad): -20 °C till +70 °C.

Beläggingsbar: Efter 1 timme på absorberande underlag. Efter 12 timmar på täta underlag.

Åtgång: Ca 0,6 - 0,75 kg /m².

Färg: Vit.

Lagring: 9 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt, frostfritt och torrt.

Förpackning: 7,8 kg.