

## TM# 1

### Produktbeskrivning:

Artikelnummer: 251004 och 251007

Centro TM# 1 är en våtrumspådd produkt som ingår i Centro TM# R-system tillsammans med Centro TM# 10 Tätmembran. TM# 1 är en tixotropisk dispersion som ger en extremt tät yta.

**Användningsområde:** Som tätskiktprimer/ångspärr i Centro TM#R-system. En delprodukt i systemet.

**Underlag/förutsättningar:** Betong äldre än 2 månader, lättbetong, lättklinker eller murverk som är putsad/spacklad med cementbaserad puts, uttorkad och godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller lämpliga våtrumsskivor. Innan tätskikt appliceras ska lutning/fall vara korrekt utfört. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget bör ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av TM# 1 ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger +18°C.

**Förbehandling/applicering:** Starkt sugande material kan behöva primas med Centro XP primer innan Centro TM# 1 och TM# 10 appliceras. Centro TM# 1 ska alltid appliceras utspädd. Rör om före användning och under applicering för att minimera separation i produkten, Centro TM#1 appliceras med roller, pensel eller annat för ändamålet lämpligt verktyg/utrustning enligt aktuell monteringsanvisning för Centro TM# R-system.

se vidare i monteringsanvisning som finns på [www.centro.se](http://www.centro.se) eller [www.proffsbutik.se](http://www.proffsbutik.se)

TM# 1 appliceras i minst två skikt/lager. Torktid mellan skikten är ca 30 minuter. Total åtgång ska vara minst 0,27 kg/m<sup>2</sup>

**OBS!** Läs alltid igenom aktuell Centro monteringsanvisning samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade torktider gäller vid +20°C och ≤65% RF, vid lägre temperatur och/eller högre RF så förlängs tiderna.

**Materialåtgång:** Minst 0,27 kg/m<sup>2</sup> för att erhålla ett ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Torktid c:a 30 min beroende på underlag, temperatur i luft/underlag samt RF i omgivande luft.

Vidhäftning >0,5 MPa mot konstruktionen

Densitet ca 1,2 kg/m<sup>3</sup>

**Förpackning:** 6 kg och 12 kg. Väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.

**Lagring:** Torrt och frosthjett. Bör lagras i miljö om + 10°C till + 20°C. Hållbarhet 12 mån i oöppnat originalemballage.

**Miljöanvisningar:** Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**Restprodukter:** Låt våt produkt härda/torka. Produkt lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.

**OBS!** Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsintyg/dokument att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts.